

# Produktdatablad

<p><b>CURATECH PA 266</b> Effektiv korrosionsbeskyttelse velegnet til emner inden overfladebehandling</p>	<p><b>Leverandør:</b> ANMASI A/S Thorsvej 240 DK-7200, Grindsted</p>
<p><b>Generel anvendelse:</b> Produktet anvendes til rustbeskyttelse af metalemner i vaskeanlæg. Tilsættes skylletrin i vaskeanlæg.  Lavtskummende produkt. Produktet har ingen negativ påvirkning af overfladen, således kan emnerne uden problemer både pulverlakeres, males, limes, galvaniseres og hærdes efterfølgende.</p>	<p><b>Kontaktinformation:</b> Kundeservice +45 76 50 02 32 info@anmasi.dk www.anmasi.dk</p>

<p><b>Produktdata:</b></p>	<p>Form: pH-værdi: Farve: Densitet: Min. temperatur:</p>	<p>Flydende 10,9 – 11,7 Lysebrun 1,02 – 1,05 g/cm<sup>3</sup> +5°C</p>
<p><b>Anvendelse:</b></p>	<p>Blandingsforhold: Temperatur: Eksponeringstid: Kompatibilitet:</p>	<p>0,5 – 2,0% 20 – 65°C 1 – 2 minutter (afhængig af smudsgraden) Stål, jern, rustfri, kobber, messing og plastik</p>
<p><b>Titration</b> (måling dosering)</p>	<p><b>Vejledning:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tag en prøve af anlæggets tank på 25 ml opblandet løsning.</li> <li>2. Tilsæt 100 ml demiraliseret vand</li> <li>3. Tilsæt 5-6 dråber methyl orange</li> <li>4. Tilsæt saltsyre 0.1 N indtil løsning bliver lilla-rød.</li> <li>5. Antal ml saltsyre tilsat x factor 0.04 giver jer aktuel dosering i %</li> </ol>	<p><b>Ingredienser:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Væske fra anlæggets tank</li> <li>• Demiraliseret vand</li> <li>• Saltsyre 0.1 N</li> <li>• Methyl orange</li> <li>• 1 stk. titrations-kit (kan tilbydes af kemi leverandør)</li> <li>• Lommeregner (factor x 0.04)</li> </ul>
<p><b>Egenskaber:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavtskummende produkt til spuling, ultralydsrensning og dyppekar</li> <li>• Alle emnerne skal være vasket/rengjort inden passivering med kemien</li> <li>• Bedste produkt til vask af emner inden eventuel overfladebehandling</li> <li>• Midlertidig beskyttelse i op til 3-6 måneder på tørvarelager</li> <li>• Produktet efterlader stortset ikke aflejringer efter behandling</li> <li>• Bemærk at emnerne skal tørres øjeblikkeligt efter behandling inden de pakkes eller lign.</li> </ul>	
<p><b>Brancher:</b></p>	<p>Metalindustri, produktionsvirksomheder, rustbeskyttelse i vaskeanlæg</p>	
<p><b>Nødtelefon:</b></p>	<p>Kontakt Giftlinjen og se sikkerhedsdatablad (åbent 24 timer i døgnet). +45 82 12 12 12</p>	

**ANMASI A/S**

Thorsvej 240 · DK-7200 · Grindsted

Phone: +45 76 50 02 32

info@anmasi.dk