

Artikelbezeichnung: **ultraJet 124/50**
article/nom du produit
Faserzusammensetzung: **100% PES**
composition
Verfestigung: **wasserstrahlverfestigt**
bonding/consolidation **bonded by hydro-entanglement / lié par**

Qualitätsmerkmal quality characteristic caracteristique qualitative	Technische Daten technical data fiche technique	Prüfmethode testmethode contrôle d'après
---	---	--

Target (\bar{x})

Gewicht weight poids	g/m ²	50	PV 2.U3/001 [Anl. an DIN EN 29 073 T.1]
Dicke thickness épaisseur	mm	0,75	EDANA [Anl. ERT 30.5-99]
Höchstzugkraft längs tensile strength md résistance sens long	N/5cm	90	PV 2.U3/003 [Anl. an DIN EN 29 073 T.3]
Höchstzugkraft quer tensile strength cd résistance sens transversales	N/5cm	130	PV 2.U3/003 [Anl. an DIN EN 29 073 T.3]
Höchstzugkraftdehnung längs elongation md allongement à la ruptures sens long	%	35	PV 2.U3/003 [Anl. an DIN EN 29 073 T.3]
Höchstzugkraftdehnung quer elongation cd allongement à la ruptures sens transversales	%	60	PV 2.U3/003 [Anl. an DIN EN 29 073 T.3]
Luftdurchlässigkeit permeability to air perméabilité à l'air	l/m ² s	5500	DIN EN ISO 9237

ANMASI A/S
Thorsvej 240
7200 Grindsted
telefon: +45 76 50 02 32
e-mail: info@anmasi.dk

Die Werte sind den üblichen Schwankungen des Vliesstoff-Produktions-Prozesses unterworfen. Technische Änderungen vorbehalten.

The values are subject to the usual variations of the nonwoven production process. Technical modifications reserved.

Les valeurs sont soumises à des fluctuations habituelles du procédé de production de non-tissé. Sous réserve de modifications techniques.